



UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

样品名称及型号

锂离子电芯 602040

Sample Name
&Model

Li-ion Cell 602040

委托单位

深圳市松立电子有限公司

Consignor

Shenzhen Songli Electronic Co. Ltd.

深圳市倍通检测股份有限公司
Shenzhen BST Technology Co., Ltd.



样品名称 Sample Name	锂离子电池 Li-ion Cell	样品型号 Sample Model	602040		
委托单位 Consignor	深圳市松立电子有限公司 Shenzhen Songli Electronic Co. Ltd.				
生产单位 Manufacturer	深圳市松立电子有限公司 Shenzhen Songli Electronic Co. Ltd.				
标称电压 Normal Voltage	3.7V	额定容量 Rated Capacity	300mAh 1.11Wh	充电限制电压 Limited Charge Voltage	4.2V
充电电流 Charge Current	60mA	最大连续充电电流 Max Continuous Charge Current	300mA	充电截止电流 End Charge Current	6mA
终止电压 Cut-off Voltage	3.0V	最大放电电流 Max Discharge Current	300mA	商标 Trademark	/
测试方法和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations in the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3				
样品接收日期 Accepted date	2017-03-01	测试起讫日期 Test date	2017-03-01~ 2018-03-20		
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、挤压、过度充电、强制放电。 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge.				
测试结论 Conclusion	经测试, 样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations in the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3. 签发日期(Issue date): 2018-03-20				
编制 Compiler:	Daybreak	审核 Checker:	Mei	批准 Approver:	



序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.7 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	不适合 N/A	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和 标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6, 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20℃-25℃; 环境湿度: 45%-75% Ambient temperature: 20℃-25℃; Ambient humidity: 45%-75%			


附表 1
Appendix 1

序号 No.	1	测试项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	电压损失 Voltage loss (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C1	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.031	4.18	9.031	4.18	0.000	0.00	O
C2	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.054	4.18	9.054	4.17	0.000	0.24	O
C3	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.018	4.17	9.018	4.17	0.000	0.00	O
C4	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.039	4.18	9.038	4.18	0.011	0.00	O
C5	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.026	4.18	9.026	4.18	0.000	0.00	O
C6	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.087	4.18	9.087	4.18	0.000	0.00	O
C7	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.066	4.17	9.066	4.17	0.000	0.00	O
C8	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.054	4.17	9.053	4.17	0.011	0.00	O
C9	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.037	4.18	9.036	4.18	0.011	0.00	O
C10	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.045	4.18	9.045	4.18	0.000	0.00	O
以下空白								

注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火

Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire

O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.

[illegible]

O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.


附表 3
Appendix 3

序号 No.	3	测试项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	电压损失 Voltage loss (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C1	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.025	4.14	9.025	4.14	0.000	0.00	O
C2	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.048	4.13	9.047	4.13	0.011	0.00	O
C3	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.012	4.14	9.012	4.13	0.000	0.24	O
C4	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.034	4.15	9.034	4.14	0.000	0.24	O
C5	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.022	4.14	9.022	4.14	0.000	0.00	O
C6	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.081	4.15	9.081	4.15	0.000	0.00	O
C7	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.059	4.14	9.058	4.13	0.011	0.24	O
C8	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.047	4.14	9.046	4.14	0.011	0.00	O
C9	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.031	4.15	9.031	4.15	0.000	0.00	O
C10	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.041	4.14	9.041	4.13	0.000	0.24	O
以下空白								

注： L-泄露； V-排气； D-解体； R-破裂； F-起火； O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火

Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire

O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.



序号 No.	4	测试项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	电压损失 Voltage loss (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C1	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.025	4.14	9.025	4.14	0.000	0.00	O
C2	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.047	4.13	9.047	4.13	0.000	0.00	O
C3	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.012	4.13	9.012	4.13	0.000	0.00	O
C4	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.034	4.14	9.033	4.14	0.011	0.00	O
C5	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.022	4.14	9.022	4.14	0.000	0.00	O
C6	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.081	4.15	9.081	4.14	0.000	0.24	O
C7	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.058	4.13	9.058	4.13	0.000	0.00	O
C8	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.046	4.14	9.046	4.14	0.000	0.00	O
C9	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.031	4.15	9.031	4.14	0.000	0.24	O
C10	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	9.041	4.13	9.041	4.13	0.000	0.00	O
以下空白								

注： L-泄露； V-排气； D-解体； R-破裂； F-起火； O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火

Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire


O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.

附表 5
Appendix 5

序号 No.	5	测试项目名称 Name of Test Items	外部短路 External short circuit	
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
C1	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	99.7	O	/
C2	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	103.1	O	/
C3	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	107.0	O	/
C4	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	103.0	O	/
C5	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	101.2	O	/
C6	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	101.9	O	/
C7	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	97.6	O	/
C8	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	99.8	O	/
C9	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	101.2	O	/
C10	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	97.9	O	/
以下空白				

注： D-解体； R-破裂； F-起火； O-无解体、无破裂、无起火

Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire , O- No disassembly, no rupture, no fire.

[illegible]

附表 8
Appendix 8

序号 No.	8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C6	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C7	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C8	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C9	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C10	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C11	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C12	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C13	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C14	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C15	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C16	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C17	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C18	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C19	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C20	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C21	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C22	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C23	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C24	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
C25	50 次完全放电 50 CYC Fully Discharged	O	/
注： D-解体； F-起火； O-无解体、无起火 Note: D-Disassembly, F-Fire , O- No disassembly, no fire.			

样品图片

Sample Photo

